



NATURSTENS

KOMPANIET



07

YTELSESERKLÆRING

nr 2013031B

NATURSTEIN

1. Produkt Type:

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

031.B

Produkt Iddefjord granitt
Petrografisk familie: Granitt
Typisk farge: Lys grå
Origin: Halden, Norge

2 Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

031.B – Iddefjord granitt
Overflater: saget, flammet, prikkhugget

3 Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Granitt av naturstein til utendørs bruk

4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Naturstenskompaniet AS,
Skadalsveien 414, 1747 Skjeberg

5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.

Ike relevant

6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 4

7 Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utført i samsvar med system

Ikke relevant

(beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og

har utstedt

8 Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse :

| Angitt ytelse | | Prestasjon | Harmonisert Standard |
|---|---------------|---|------------------------|
| Ytelse | Test Standard | | |
| Trykkfasthet | EN 12371:2010 | Minste forventet verdi = 130 MPa Gjennomsnittlig verdi = 153 MPa | EN 1341,1342,1343:2012 |
| Frostsikkerhet(Trykkfashet etter 56 cykler) | EN 12371 | Gjennomsnittlig verdi = 12,7 MPa | |
| Fryse / tine test medsalter | | NPD | |
| Bøye/strekkfasthet | EN 12372:2006 | Gjennomsnittlig verdi 13,2 MPa Laveste forventet verdi 12,1 MPa | |
| Vannabsorbasjon | EN 13755 | Maximum forventet verdi = 0,2 % Gjennomsnittlig verdi = 0,2% | |
| Densitet | EN 1936 | Gjennomsnittlig verdi = 263Kg/m ³ | |
| Åpen poriositet | EN 1936 | Gjennomsnittlig verdi. = 0,6% | |
| Slitasjemotstand (med Capon maskin) | EN 14157 | Max forventet verdi = 15,5 mm Gjennomsnittlig verdi = 14,5 mm | |
| Innhold av farlige stoffer | ---- | Ikke relevant | |

(NPD) – No Performance Determined

10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.