

BELGISK KALKSTEN BK1, SLIPAD

KALKSTEN, BELGIEN

Synonymer: Petit granit, Petit bleu, Belgisk granit

Lämplig för: Inomhusprodukter

Brytningsort: Soignies, Belgien

Estetiska egenskaper: Svart



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	157,9	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	16,7	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	18,8	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	NPD	vikt%	EN 13755
Densitet:	2687	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	2211,1	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	>35	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	35	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407